

Polyacetal-Copolymer
mit PTFE, schwarz

Allgemeine Eigenschaften		Prüfnorm	Prüfung an	Einheit	Typischer Wert
Dichte		ISO 1183-3		g/cm ³	1,51
Wasseraufnahme	23°C / 24h	ISO 62	ISO 3167 A	%	0,18
Verarbeitungsschwindung (linear)		DIN 16742	ISO 3167 A	%	1,7-2,2
Brandverhalten		UL 94	1/16"		(HB)

Mechanische Eigenschaften bei NK 23°C / 50% r.F.

Zugfestigkeit	dry, @50 mm/min	ISO 527	ISO 3167 A	MPa	44
Dehnung bei Maximalkraft	dry, @50 mm/min	ISO 527	ISO 3167 A	%	7
Zugmodul	dry, @1 mm/min	ISO 527	ISO 3167 A	GPa	2,3
Biegefestigkeit	dry, @10 mm/min	ISO 178	ISO 3167 A	MPa	65
Biegedehnung bei Maximalkraft	dry, @10 mm/min	ISO 178	ISO 3167 A	%	9
Biegemodul	dry, @2 mm/min	ISO 178	ISO 3167 A	GPa	2,1
Schlagzähigkeit	dry	ISO 179 1eU	80x10x4mm	kJ/m ²	50
Schlagzähigkeit	-30°C	ISO 179 1eU	80x10x4mm	kJ/m ²	40
Schlagzähigkeit gekerbt	dry	ISO 179 1eA	80x10x4mm	kJ/m ²	7
Schlagzähigkeit gekerbt	-30°C	ISO 179 1eA	80x10x4mm	kJ/m ²	5

Thermische Eigenschaften

Vicat-Erweichungstemp.	VST A	DIN ISO 306	ISO 3167 A	°C	145
Formbeständigkeitstemp.	HDT A	ISO 75	80x10x4mm	°C	85
Dauergebrauchstemp.	20.000 h	IEC 60216	ISO 3167 A	°C	100
Gebrauchstemperatur	during lifetime max. 200h		ISO 3167 A	°C	120

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	strip electrode R25	DIN EN 62631-3-3	ISO 3167 A	Ω	>10 ¹²
----------------------	---------------------	------------------	------------	---	-------------------

Typische Funktionalität

Verbessertes Gleit- und Verschleißverhalten, selbstschmierend. Optimiert für Trockenlaufverhalten. Gleitpaarungen mit sehr niedriger Gleitzahl. Verzugsarm.

Empfohlene Verarbeitungsbedingungen

Allgemein

Massetemperaturen über 215°C unbedingt vermeiden! Ventilation an der Maschine ist empfehlenswert.

Vortrocknung

Eine Vortrocknung des Granulates mit einem geeigneten Trockner unmittelbar vor der Verarbeitung ist anzuraten. Das Granulat kann Feuchtigkeit aus der Luft annehmen.

Trocknertyp	Temperatur °C	Trocknungsdauer h
Trockenlufttrockner	75	2 - 8
Umlufttrockner	120	2 - 4

Verarbeitung

Zone 1	°C	175 - 190
Zone 2	°C	185 - 205
Zone 3	°C	180 - 200
Düse	°C	175 - 200
Werkzeug	°C	80 - 120
Massetemperatur	°C	200

Im Allgemeinen kann dieses Produkt unter Beachtung üblicher technischer Regeln auf herkömmlichen Spritzgießmaschinen verarbeitet werden. Wenn vorhanden, können die zugesetzten Faser- und Füllstoffe abrasiv wirken. In diesem Fall sollten Zylinder und Schnecke gegen Verschleiß geschützt sein, wie es bei der Verarbeitung von verstärkten thermoplastischen Werkstoffen üblich ist. Längere Verweilzeiten der Schmelze im Zylinder sind zu vermeiden. Bei Unterbrechungen Temperaturen absenken!

Lieferform & Lagerung

Wenn nicht anders angegeben wird als Zylindergranulat mit einer Schnittlänge von ca. 3 mm in Siegelverschußsäcken auf Palette geliefert. Die Lagerung sollte in trockenen und normal temperierten Räumen erfolgen.

Weitere Hinweise

Bei Verwendung von original verschlossenen Gebinden kann die Vortrocknung normalerweise entfallen. Werden PTFE-haltige Materialien nicht vorgetrocknet, kann es zu verstärkten Ablagerungen in der Form kommen. Die angegebenen Verarbeitungshinweise stellen lediglich eine Empfehlung für den allgemeinen Einsatz dar. Durch die große Vielfalt an Maschinen, Teilegeometrien, das Teilevolumen, etc. können je nach Anwendung andere Einstellungen erforderlich sein. Für weiterführende Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

03023 06 11 09

Europe and Head Office

Lehmann&Voss&Co. KG
Alsterufer 19
20354 Hamburg
Germany
Tel +49 40 44 197-0
Email: luvocom@lehvoss.de

North America

LEHVOSS North America, LLC
185 South Broad Street
Pawcatuck, CT 06379
USA
Tel +1-855-681-3226
Email: info@lehvoss.us

Asia

LEHVOSS (Shanghai) Chemical Trading Co., Ltd.
Unit 4805, 8 Xingyi Road
Changning District, Shanghai 200336
China
Tel +86 21 62785181
Email: info@lehvoss.cn

